



ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЕБАСТР

ГОСТ 125



для внутренних работ



жизнеспособность раствора не более 30 мин.



идеален для монтажа электропроводки



экологически чистый продукт

Назначение

Применяется в отделочных, ремонтных, интерьерных и электромонтажных работах внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Раствор гипса также используется для крепления штукатурных маяков и уголков, а также изготовления строительных изделий и лепнины.

Технические характеристики:

Цвет	от белого до желто-серого
Марка гипсового вяжущего, не ниже	Г4
Начало схватывания, не ранее	6 мин.
Конец схватывания, не позднее	30 мин.
Остаток на сите 0,2 мм, не более	14%
Прочность при изгибе, не менее	2,0 МПа
Прочность при сжатии, не менее	4,0 МПа
Температура основания	от + 10 до +30 °С



ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЕБАСТР

Подготовка.

Основание на которое будет наноситься раствор, должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, отслаивающихся фрагментов старой отделки (обоев, краски, побелки, штукатурки и т.п.).

При проведении работ температура основания и помещения должна быть от +10° до +30° С. Непосредственно перед началом работ, место для нанесения гипсового раствора необходимо смочить водой или грунтовкой.

Приготовление раствора.

Гипсовое вяжущее необходимо засыпать в емкость с чистой водой в соотношении 1 кг на 0,65 - 0,70 литров воды и затем перемешать инструментом до получения однородной массы имеющей консистенцию «густой сметаны». Необходимо учитывать, что гипс (алебастр) - это быстротвердеющий материал и поэтому растворять его нужно в таком количестве, которое может быть выработано в течение 15 минут.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований по подготовке основания и приготовления растворной смеси, использование загрязненных инструментов сокращает срок схватывания раствора. Для качественного выполнения работ необходимо использовать только чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.

Загустевшую растворную смесь **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**

Цвет сухой смеси может быть различным - от белого до желто-серого, что связано с особенностями гипсового камня и не влияет на технические данные приготовленного раствора.

Хранение.

Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.