



штукатурка гипсовая PREMIUM

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков с любым типом поверхности (кирпичным, бетонным, каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и прочих) в помещениях с нормальным уровнем влажности под дальнейшую отделку без дополнительного шпаклевания: оклейку обоями, покраску валиком, декоративное оформление, облицовку керамической плиткой.

Преимущества:

- Не требует шпаклевания.
- Образует гладкую и ровную поверхность.
- Толщина слоя за одно нанесение от 3 до 50 мм.
- Низкий расход (1 мешка 30 кг хватает на 9 кв. м при минимальной толщине слоя).
- Пластичная и безусадочная.
- Высокая адгезия.
- Прочная, трещиностойкая.
- Экологически чистая смесь.



соответствует
ГОСТ Р
58279-2018

Технические характеристики:

Цвет	белый
Минимальная / максимальная толщина слоя	3 / 50 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 10 мм	9,0 - 10,0 кг
Количество воды на мешок 5 кг	2,5 - 2,75 л
Количество воды на мешок 30 кг	15 - 16,5 л
Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, не менее	0,3 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	2,0 МПа
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее	45 мин.
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +30°С
Фасовка: бумажные мешки	5; 30 кг



штукатурка гипсовая PREMIUM



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная сухая штукатурная смесь на основе гипсовых вяжущих, легкого заполнителя, специальных минеральных и химических добавок обеспечивающих высокую адгезию, низкий расход и оптимальное время работы. Предназначена для оштукатуривания стен и потолков с любым типом поверхности (кирпичным, бетонным, каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и прочих) в помещениях с нормальным уровнем влажности под дальнейшей отделку без дополнительного шпаклевания: оклейку обоями, покраску валиком, декоративное оформление, облицовку керамической плиткой. Также возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и ванных комнатах) при условии дальнейшей обработки поверхности гидроизоляционной грунтовкой перед отделкой. Все работы необходимо производить в соответствии с СП 71.13330.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Основание должно быть сухим. Большие неровности устранить, металлические элементы обработать средством от коррозии. **Внимание!** Перед нанесением штукатурки основание необходимо обработать соответствующей грунтовкой и не допускать его запыления. В процессе работы и до полного высыхания штукатурного слоя температура основания и воздуха в помещении должна быть от +5°до +30°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для работы использовать чистый инструмент и емкости. В емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 0,5-0,55 литра на 1 кг смеси, постепенно высypать смесь, постоянно помешивая вручную или с помощью строительного миксера до получения однородной «сметанообразной» массы. Выдержать раствор 3-5 минут и снова перемешать. Полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 3-50 мм в течение 45 минут после приготовления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- растворную смесь набросать на подготовленную поверхность кельмой (мастерком) после чего разровнять h-образным правилом зигзаго-образными движениями;
 - после начала схватывания нанесенную смесь выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления;
 - при оштукатуривании в два слоя на первый, еще не затвердевший слой, необходимо нанести насечку (можно с помощью зубчатого шпателя). После высыхания первый слой обработать грунтовкой. После ее высыхания можно нанести второй слой штукатурки. Под покраску валиком или оклейку обоями.
- После подрезки, когда нанесенный слой затвердеет, поверхность обильно смочить водой, после чего, дождавшись полного впитывания воды, затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой и загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание поверхности. В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после нанесения раствора, штукатурку обильно смочить водой и загладить с помощью металлической терки. После такой обработки поверхность **не требует дополнительного шпаклевания**.

Декоративное оформление. Поверхности штукатуры можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого, после выравнивания, поверхность прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным инструментом (мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью, и т.п.).

В случае подготовки поверхности под высококачественную покраску или тонкослойные декоративные материалы, поверхность обрабатывается шпаклевкой. Время высыхания штукатурки толщиной слоя 3-50 мм при температуре + 20°C и влажности воздуха 60% составляет 7 суток. Срок зависит от толщины слоя и состояния окружающей среды в помещении. **ВНИМАНИЕ!** В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь нельзя! Для работы использовать чистые инструменты и емкости. Загустевший раствор не использовать!

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Штукатурку из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Номер партии и дата изготовления указана на задней стороне мешка. Упаковка и штукатурка по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.