



ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ UNIVERSAL

Для финишного шпаклевания стен и потолков с любым типом основания, а также заделки стыков гипсокартонных листов, гипсоволокнистых плит и гипсовых пазогребневых плит.

Преимущества:

- Белая.
- Большой диапазон нанесения слоя от 0,5 до 5 мм.
- Экономичный расход.
- Пластичная и безусадочная.
- Легко шлифуется без осыпания.



ГОСТ Р
58278-2018

Применение

Применяется при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью. Идеально подходит для финишного сплошного шпаклевания, заделки трещин и неглубоких повреждений гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, заделки швов между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с утоненной кромкой с использованием армирующей ленты, монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит.

Технические характеристики:

| | |
|--|-----------------|
| Цвет | белый |
| Минимальная / максимальная толщина нанесения слоя | 0,5 - 5 мм |
| Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм | 8 - 10 кг |
| Количество воды на упаковку 5 кг | 1,75 - 2 л |
| Количество воды на мешок 25 кг | 8,75 - 10 л |
| Предел прочности при сжатии, не менее | 3,5 МПа |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее | 40 мин |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +30 °C |
| Фасовка | 4 кг; 25 кг |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью. Предназначена для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков, заделки трещин и других неглубоких повреждений гипсокартонных листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых плит (ГВЛ), заполнения швов при монтаже ГКЛ и ГВЛ с использованием армирующей ленты, а также для монтажа и шпаклевания гипсовых пазогребневых плит.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность очистить от грязи, пыли, отслоений и следов краски. Большие неровности устраниć, отверстия и углубления предварительно заполнить подготовленным раствором. Обработать основание грунтовкой глубокого проникновения, недопускать запыления поверхности, основания и помещении должна быть ниже +5 и не выше +30 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 1 кг смеси на 0,35- 0,4 литра воды, постепенно

высыпать смесь, постоянно перемешивая вручную или с помощью строительного миксера до получения однородной сметанообразной массы.

Выдержать раствор 2-5 минут и снова перемешать.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заделка швов ГКЛ и ГВЛ:

- полученный раствор нанести металлическим шпателем на стыки листов шириной чуть больше армирующей ленты;
- вдавить армирующую ленту в слой шпаклевки с помощью шпателя, выровнять получившийся шов;
- после высыхания первого слоя нанести выравнивающий слой шпаклёвки;
- после высыхания отшлифовать до полного выравнивания слоя шпаклевки с поверхностью листа; перед окраской или наклеиванием обоев обработать поверхность листа грунтовкой, при сплошном шпаклевании:
- полученный раствор нанести металлическим шпателем на поверхность толщиной слоя от 0,5 до 5 мм;
- при выравнивании поверхности в несколько слоев необходимо убедиться в том, что предыдущий слой высох;

- при необходимости высохший слой отшлифовать. Шлифовку финишного слоя рекомендуется производить после полного высыхания.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ!

Для работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.

Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

Расход смеси: при заделке швов: 0,3 кг/м², при сплошном шпаклевании: 1,0-1,1 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.

