GIFAS®

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

штукатурка гипсовая PREMIUM

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков с любым типом поверхности (кирпичным, бетонным, каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и прочих) в помещениях с нормальным уровнем влажности под дальнейшую отделку без дополнительного шпаклевания: оклейку обоями, покраску валиком, декоративное оформление, облицовку керамической плиткой.

Преимущества:

- **Не требует шпаклевания.**
- **Образует гладкую и ровную поверхность.**
- **Толщина слоя за одно нанесение от 3 до 50 мм.**
- **Низкий расход (1 мешка 30 кг хватает на 9 кв. м при минимальной толщине слоя).**
- **Пластичная и безусадочная.**
- **Высокая адгезия.**
- **Прочная, трещиностойкая.**
- **Экологически чистая смесь.**

eco
экологически чистый продукт

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 58279-2018

Технические характеристики:

Цвет	белый
Минимальная / максимальная толщина слоя	3 / 50 мм
Расход сухой смеси на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм	9,0 - 10,0 кг
Количество воды на мешок 5 кг	2,5 - 2,75 л
Количество воды на мешок 30 кг	15 -16,5 л
Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, не менее	0,3 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	2,0 МПа
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее	45 мин.
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +30°С
Фасовка: бумажные мешки	

GIFAS®

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

штукатурка гипсовая PREMIUM

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественная сухая штукатурная смесь на основе гипсовых вяжущих, легкого заполнителя, специальных минеральных и химических добавок обеспечивающих высокую адгезию, низкий расход и оптимальное время работы. Предназначена для оштукатуривания стен и потолков с любым типом поверхности (кирпичным, бетонным, каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и прочих) в помещениях с нормальным уровнем влажности под дальнейшую отделку без дополнительного шпаклевания: оклейку обоями, покраску валиком, декоративное оформление, облицовку керамической плиткой. Также возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и ванных комнатах) при условии дальнейшей обработки поверхности гидроизоляционной грунтовкой перед отделкой. Все работы необходимо производить в соответствии с СП 71.13330.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Основание должно быть сухим. Большие неровности устранить, металлические элементы обработать средством от коррозии. Внимание! Перед нанесением штукатурки основание необходимо обработать соответствующей грунтовкой и не допускать его запыления. В процессе работы и до полного высыхания штукатурного слоя температура основания и воздуха в помещении должна быть от + 5°до + 30° С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для работы использовать чистый инструмент и емкости. В емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 0,5-0,55 литра на 1 кг смеси, постепенно высыпать смесь, постоянно помешивая вручную или с помощью строитель-ного миксера до получения однородной «сметанообразной» массы. Выдержать раствор 3-5 минут и снова перемешать. Полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 3-50 мм в течение 45 минут после приготовления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- растворную смесь набросать на подготовлен-ную поверхность кельмой (мастерком) после чего разровнять h-образным правилом зигзаго-образными движениями;
- после начала схватывания нанесенную смесь выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления;
- при оштукатуривании в два слоя на первый, еще не затвердевший слой, необходимо нанести насечку (можно с помощью зубчатого шпателя). После высыхания первый слой обработать грунтовкой. После ее высыхания можно нанести второй слой штукатурки. Под покраску валиком или оклейку обоями.

После подрезки, когда нанесенный слой затвердеет, поверхность обильно смочить водой, после чего, дождавшись полного впитывания воды, затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой и загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание поверхности. В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после нанесения раствора, штукатурку обильно смочить водой и загладить с помощью металлической терки. После такой обработки поверхность **не требует дополнительного шпаклевания**.

Декоративное оформление. Поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого, после выравнивания, поверхность прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным инструментом (мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью, и т.п.).

В случае подготовки поверхности под высококачественную покраску или тонкослойные декоративные материалы, поверхность обрабатывается шпаклевкой. Время высыхания штукатурки толщиной слоя 3-50 мм при температуре + 20°С и влажности воздуха 60% составляет 7 суток. Срок зависит от толщины слоя и состояния окружающей среды в помещении. ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь нельзя! Для работы использовать чистые инструменты и емкости. Загустевший раствор не использовать!

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Штукатурку из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Номер партии и дата изготовления указана на задней стороне мешка. Упаковка и штукатурка по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

GIFAS®
ВСЕ БУДЕТ РОВНО!
АО «Свердловский завод гипсовых изделий»
РОССИЯ Екатеринбург, ул. Маневровая, 47
Телефон/факс: +7 343 321 21 01, 373 48 44
www.gifas.ru